



COLLE CARRELAGE

INTÉRIEUR - SOL ET MURS

- **SUPPORTS NEUFS EXCLUSIVEMENT**
- **TOUS TYPES DE CARREAUX OU REVÊTEMENT CÉRAMIQUE**
- **COMPATIBLE EN LOCAUX HUMIDES**



JUSQU'À 45X45 CM

25 KG

+/- 5m²

GRIS

CONFORME À LA NORME EN 12004 C1



DOMAINE D'EMPLOI

MURS INTÉRIEURS : Enduit de mortier ciment (format jusqu'à 45x45), plaques de plâtre cartonnées (format jusqu'à 30x30).

SOLS INTÉRIEURS : Dallage sur terre plein, dalle ou chape sur isolant ou couche de désolidarisation (format des carreaux jusqu'à 45x45). Enduit de lissage P3.

PISCINES PRIVATIVES : Pose de carrelage de petits et moyens formats, en double encollage obligatoire. Mise en eau du bassin 7 jours après jointoiment.

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS :

Grès pressés ou étirés de porosité > 0,5%, faïence, terre cuite (limitée à 10x10 en sol et 15x15 en mural), pâte de verre et émaux (limité à 10x10).

ÉTAT DES SUPPORTS

État de surface sain, propre, résistant, exempt de poussière, de porosité moyenne ne ressuant pas l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

- Température de mise en œuvre comprise entre +5°C et +35°C.
- Gâcher jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
- 5,75L (+/- 0.375L) d'eau environ par sac de 25 kg.
- Laisser reposer 5 min et rebattre avant emploi.

- Étaler la colle en couche régulière sur le support. Régulariser l'épaisseur à l'aide du peigne adapté suivant format.
- Appuyer fortement le carreau dans la colle jusqu'à écrasement des sillons frais dans la limite du temps ouvert.
- Respecter le double encollage.

CONSOMMATION (EN KG PAR M²)

- **Peigne U6 6x6x6 :**
 - Simple encollage : 3,5
 - Double encollage : 5
- **Peigne U9 9x9x9 :**
 - Simple encollage : 5
 - Double encollage : 7
- Jointoyer 24h après la pose.

Suivre les directives des DTU et CPT en vigueur.

CONSERVATION

- 2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et ne pas exposer au soleil.